



CEĻU BŪVMATERIĀLU LABORATORIJA

Rīgas rajons • Inčukalna pagasts • Vangažu ABR • LV-2124 • Tālrunis 7995749 • Fakss 7995694 • e-pasts laboratorija@binders.lv

Minerālmateriālu pārskats Nr. 075-11

1. Pasūtītājs (adrese, kontaktinformācija):
SIA Aiguta, LV40003767434. Ikšķiles novads, "Ezerlīči", LV- 5052.
2. Pasūtītāja pieprasījuma veids, identifikācija un datums:
iesniegums: lūdzam noteikt granulometrisku sastāvu, dolomīta šķembu frakcijai 16-45 mm. Ikšķilē, 2011.gada 6.aprīlī. Nr. 04/06/2011-3
3. Paraugu skaits, daudzums, svars:
Polipropilēna maisi- 1gb x 30 kg
4. Pieprasījuma saņemšanas datums:
06.04.2011.
5. Parauga raksturojums:
Dolomīta šķembu maisījums 16-45 mm
Parauga ņemšanas vieta: karjerā, no lentas. Ikšķiles novads, karjers "Vārpas", 2011.gada 6.aprīlī.
6. Testēšanas metode:
1.metode. Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana
LVS EN 933-1:1997/A1:2007
7. Testēšanas izpildes laiks:
08.04.2011.
8. Testēšanas protokola nr. :
GR/3-053-11 Reģ. Nr. 042/11
9. Testēšanas pārskata sagatavošanas datums
08.04.2011.

10. Testēšanas rezultāti:

Granulometriskais sastāvs pēc: LVS EN 933-1:1997/A1:2007 (Causijāto daļiņu procentuālais daudzums)
mazgāšana un sausā sijāšana

Siets, mm	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31.5	45	63	90
%	3.9 ±0.7	4.6 ±0.4	5.2 ±0.4	5.7 ±0.6	6.2 ±0.9	6.5 ±1.4	6.8 ±2.4	7.2 ±2.6	8.9 ±2.2	15.0 ±1.4	34.5 ±1.0	55.8 ±5.1	78.3 ±3.7	97.8 ±5.3	100	100

11. Piezīmes

Atbildīgais par testēšanas pārskata sagatavošanu: _____

(Vārds, uzvārds, amats, paraksts)

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz pārbaudīto paraugu.

Testēšanas pārskatu aizliegts kopēt vai kā citādi pavairot nepilnā apjomā bez rakstiskas laboratorijas atļaujas.

Mērījumu nenoteiktība ir aprēķināta pie varbūtības 95% un pārklāšanās koeficientu $k=2.77$ (LATAK EA-04/2)

BINDERS
ceļu būves firma
AIGARS DZERKALIS
Minerālo materiālu testēšanas
nodaljas vadītājs

